

# HOJA TÉCNICA



Código

PDF090001

## ESM. ACRIL. (COLORES)

Fecha de Emisión

lunes, 09 de abril de 2012



AUTOMOTRIZ



BASE SOLVENTE



VARIOS COLORES



Forma de Aplicación Sugerida

### Descripción

EL ESMALTE ACRÍLICO GLANZ ES UN PRODUCTO DE ALTA CALIDAD, DESARROLLADO PARA DAR EL MEJOR ACABADO EN REPINTADO AUTOMOTRIZ. ALTO BRILLO, DUREZA, SECADO RÁPIDO Y RESISTENCIA.

### Propiedades Físico - Químicas

Viscosidad	680 ± 160 CPS.
Densidad	1.141 ± 0.02
Sólidos	54.80 ± 2
PH	N/A.
Lavabilidad	N/A.
Brillo	95 ± 5

### 1.- Preparación

Complemento	Código	Producto	%
Catalizador	V480005	END. P/ESM. ACRILICO (1/2 L.)	12.5 %, 8:1, 4:0.5.
Solvente	V660020/21	REDUCTOR ACRÍLICO (SUP 25C)	100 %, 1:1.

### 2.- Aplicación

Tipo de Superficie	Número de Manos	Número de Lija	Secado entre manos / Secado Total	Tiempo requerido antes de (pulir o encerar)	Rendimiento en m <sup>2</sup> /L.
LAMINA CON FONDO Y REPINTADO AUTOMOTRIZ.	2 A 3 MANOS.	1000	25-30 MIN. / 24-48 HORAS.	1 MES.	6

### Presentaciones

Tambor	Cubeta	Galón	Litro	Medio	Cuarto
	✓	✓			
Octavo	Galón 3.4 L	0.850 L	Galón 3.8 L	Otras	

### Importante

Todas las indicaciones mostradas en esta hoja técnica son el resultado de numerosas pruebas que permitieron desarrollar los procedimientos de preparación y aplicación para nuestros productos, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.

Pinturas Valmex S.A. de C.V.

Industria del Vestido 2026, Industrial Zapopan Norte

C.P. 45130 Zapopan, Jalisco, México

Teléfonos: (33) 3636 6545 Fax: (33) 3636 6925



www.pinturasvalmex.com