

# HOJA TÉCNICA



Código

PDF520014

## FONDO VALTONE 2000 (COLOR)

Fecha de Emisión

lunes, 09 de abril de 2012



AUTOMOTRIZ



BASE SOLVENTE



VARIOS COLORES



Forma de Aplicación Sugerida

### Descripción

EL FONDO VALTONE 2000 VALMEX ES UN PRIMARIO PARA REPINTADO AUTOMOTRIZ, A BASE DE RESINAS, ALQUIDAL Y FENOLADA CON ALTO CONTENIDO DE SÓLIDOS, SECADO RÁPIDO, FÁCIL LIJADO Y SOBRE TODO EXCELENTE ADNERENCIA SOBRE LÁMINA ADECUADAMENTE PREPARADA.

### Propiedades Físico - Químicas

Viscosidad	80 ± 10 SEG.
Densidad	1.089 ± 0.02
Sólidos	40 ± 2
PH	N/A.
Lavabilidad	N/A.
Brillo	MATE

### 1.- Preparación

Complemento	Código	Producto	%
Catalizador	V480010	CONVERTIDOR P/FONDO VALTONE 2000	100 %, 1:1.
Solvente	N/A.	N/A.	N/A.

### 2.- Aplicación

Tipo de Superficie	Número de Manos	Número de Lija	Secado entre manos / Secado Total	Tiempo requerido antes de (pulir o encerar)	Rendimiento en m <sup>2</sup> /L.
PARA LAMINA O PINTURA LIJADA.	2 A 3.	400	10 MIN. / 1 HORA.	N/A.	6 A 7.

### Presentaciones

Tambor	Cubeta	Galón	Litro	Medio	Cuarto
		✓	✓		
Octavo	Galón 3.4 L	0.850 L	Galón 3.8 L	Otras	

### Importante

Todas las indicaciones mostradas en esta hoja técnica son el resultado de numerosas pruebas que permitieron desarrollar los procedimientos de preparación y aplicación para nuestros productos, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.

Pinturas Valmex S.A. de C.V.

Industria del Vestido 2026, Industrial Zapopan Norte

C.P. 45130 Zapopan, Jalisco, México

Teléfonos: (33) 3636 6545 Fax: (33) 3636 6925



[www.pinturasvalmex.com](http://www.pinturasvalmex.com)