

HOJA TÉCNICA



Código

PDF200404

VINÍLICA VALCOLOR BASE ACCENT

Fecha de Emisión

lunes, 09 de abril de 2012



EXTERIORES/INTERIORES.



BASE AGUA



BLANCO



Forma de Aplicación Sugerida

Descripción

VINÍLICA BASE ACCENT VALCOLOR ES UNA PINTURA VINIL-ACRÍLICA DE ACABADO SEMI- MATE. SIRVE PARA IGUALAR CON MAQUINA, IDEAL PARA PROTEGER Y DAR COLOR A LOS MUROS.

Propiedades Físico - Químicas

Viscosidad	105 ± 5 KU.
Densidad	1.254 ± 0.02
Sólidos	51 ± 2
PH	9.5 ± 0.5
Lavabilidad	14,000 CICLOS.
Brillo	SATINADO

1.- Preparación

Complemento	Código	Producto	%
Catalizador	N/A.	N/A.	N/A.
Solvente	V-01	AGUA	10-40 % DE AGUA.

2.- Aplicación

Tipo de Superficie	Número de Manos	Número de Lija	Secado entre manos / Secado Total	Tiempo requerido antes de (pulir o encerar)	Rendimiento en m ² /L.
YESO, MURO Y CONCRETO.	2 A 3.	SOBRE MURO CON ESMALTE LIJAR CON 320-400 PARA ABRIR PORO	1 HORA. / 2-3 HORAS.	N/A.	8 A 9.

Presentaciones

Tambor	Cubeta	Galón	Litro	Medio	Cuarto
	✓	✓	✓		
Octavo	Galón 3.4 L	0.850 L	Galón 3.8 L	Otras	

Importante

Todas las indicaciones mostradas en esta hoja técnica son el resultado de numerosas pruebas que permitieron desarrollar los procedimientos de preparación y aplicación para nuestros productos, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.

Pinturas Valmex S.A. de C.V.

Industria del Vestido 2026, Industrial Zapopan Norte

C.P. 45130 Zapopan, Jalisco, México

Teléfonos: (33) 3636 6545 Fax: (33) 3636 6925



www.pinturasvalmex.com