

HOJA TÉCNICA



Código

PDF340009

ESM. S.R. 400 (COLORES)

Fecha de Emisión

miércoles, 11 de abril de 2012



INDUSTRIAL/REPINTAD
O AUTOMOTRIZ



BASE SOLVENTE



VARIOS COLORES



Forma de Aplicación Sugerida

Descripción

ES UN ESMALTE ANTICORROSIVO DE SECADO RÁPIDO. ELABORADO CON RESINAS ESTIRENADAS, ASÍ COMO UN ESTRICTO CONTROL DE CALIDAD QUE GARANTIZAN UNIFORMIDAD EN SUS ACABADOS.

Propiedades Físico - Químicas

Viscosidad	800 ± 100 CPS.
Densidad	1.080 ± 0.02
Sólidos	55 ± 2
PH	N/A.
Lavabilidad	N/A.
Brillo	90 ± 5

1.- Preparación

Complemento	Código	Producto	%
Catalizador	N/A.	N/A.	N/A.
Solvente	V660005	SOLVENTE ESPECIAL	20-30 %.

2.- Aplicación

Tipo de Superficie	Número de Manos	Número de Lija	Secado entre manos / Secado Total	Tiempo requerido antes de (pulir o encerar)	Rendimiento en m ² /L.
LAMINA CON FONDO PREVIAMENTE LIJADA, METAL, CONCRETO Y MADERA.	2	320-400.	5-10 MIN. / 30 MIN.	3 DÍAS.	6 A 7.

Presentaciones

Tambor	Cubeta	Galón	Litro	Medio	Cuarto
	✓	✓	✓		
Octavo	Galón 3.4 L	0.850 L	Galón 3.8 L	Otras	

Importante

Todas las indicaciones mostradas en esta hoja técnica son el resultado de numerosas pruebas que permitieron desarrollar los procedimientos de preparación y aplicación para nuestros productos, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.

Pinturas Valmex S.A. de C.V.

Industria del Vestido 2026, Industrial Zapopan Norte

C.P. 45130 Zapopan, Jalisco, México

Teléfonos: (33) 3636 6545 Fax: (33) 3636 6925



www.pinturasvalmex.com