

## FONDO ESTRUCTURAS (COLORES)

**Fecha de Emisión**

miércoles, 11 de abril de 2012


**ESTRUCTURAS DE METAL.**

**BASE SOLVENTE**

**VARIOS COLORES**

**Forma de Aplicación Sugerida**
**Descripción**

EL FONDO ESTRUCTURAS ALQUIDALICO VALMEX ES UN PRODUCTO DE USO DOMESTICO E INDUSTRIAL PARA ACABADOS DE MUY BUENA CALIDAD EN ESTRUCTURAS DE METAL, SU SECADO AL AIRE Y EXCELENTE RESISTENCIA AL INTEMPERIE. PROPORCIONA UN NIVELADO DE ALTA DURABILIDAD Y ES IDEAL PARA PROTEGER DE LA CORROSIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS.

**Propiedades Físico - Químicas**

|             |              |
|-------------|--------------|
| Viscosidad  | 100 ± 5 KU.  |
| Densidad    | 1.050 ± 0.02 |
| Sólidos     | 52 ± 2       |
| PH          | N/A.         |
| Lavabilidad | N/A.         |
| Brillo      | MATE         |

**1.- Preparación**

| Complemento | Código  | Producto              | %          |
|-------------|---------|-----------------------|------------|
| Catalizador | N/A.    | N/A.                  | N/A.       |
| Solvente    | V660003 | THINNER STANDARD (SP) | 50 %, 2:1. |

**2.- Aplicación**

| Tipo de Superficie  | Número de Manos | Número de Lija | Secado entre manos / Secado Total | Tiempo requerido antes de (pulir o encerar) | Rendimiento en m <sup>2</sup> /L. |
|---------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| PARA LAMINA LIJADA. | 2               | 320-400        | 20 MIN. / 1.5 HORAS.              | N/A.  | 6 A 7.                            |

**Presentaciones**

| Tambor | Cubeta      | Galón   | Litro       | Medio | Cuarto |
|--------|-------------|---------|-------------|-------|--------|
|        | ✓           | ✓       | ✓           |       |        |
| Octavo | Galón 3.4 L | 0.850 L | Galón 3.8 L | Otras |        |

**Importante**

Todas las indicaciones mostradas en esta hoja técnica son el resultado de numerosas pruebas que permitieron desarrollar los procedimientos de preparación y aplicación para nuestros productos, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.

**Pinturas Valmex S.A. de C.V.**

Industria del Vestido 2026, Industrial Zapopan Norte

C.P. 45130 Zapopan, Jalisco, México

Teléfonos: (33) 3636 6545 Fax: (33) 3636 6925


[www.pinturasvalmex.com](http://www.pinturasvalmex.com)