

HOJA TÉCNICA



Código

PDF380005

FONDO ESTRUCTURAS 358 (COLORES)

Fecha de Emisión

miércoles, 11 de abril de 2012



ESTRUCTURAS DE METAL.



BASE SOLVENTE



VARIOS COLORES



Forma de Aplicación Sugerida

Descripción

EL FONDO ESTRUCTURAS 358 ALQUIDALICO VALMEX ES UN PRODUCTO DE USO DOMESTICO E INDUSTRIAL PARA ACABADOS DE MUY BUENA CALIDAD EN ESTRUCTURAS DE METAL, SU SECADO AL AIRE Y EXCELENTE RESISTENCIA AL INTEMPERIE. PROPORCIONA UN NIVELADO DE ALTA DURABILIDAD Y ES IDEAL PARA PROTEGER DE LA CORROSIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS.

Propiedades Físico - Químicas

Viscosidad	90± 10 KU.
Densidad	1.078 ± 0.02
Sólidos	48 ± 2
PH	N/A.
Lavabilidad	N/A.
Brillo	MATE

1.- Preparación

Complemento	Código	Producto	%
Catalizador	N/A.	N/A.	N/A.
Solvente	V660003	THINNER STANDARD (SP)	50 %, 2:1.

2.- Aplicación

Tipo de Superficie	Número de Manos	Número de Lija	Secado entre manos / Secado Total	Tiempo requerido antes de (pulir o encerar)	Rendimiento en m ² /L.
PARA LAMINA LIJADA.	2	320-400	20 MIN. / 1.5 HORAS.	N/A.	6 A 7.

Presentaciones

Tambor	Cubeta	Galón	Litro	Medio	Cuarto
	✓	✓	✓		
Octavo	Galón 3.4 L	0.850 L	Galón 3.8 L	Otras	

Importante

Todas las indicaciones mostradas en esta hoja técnica son el resultado de numerosas pruebas que permitieron desarrollar los procedimientos de preparación y aplicación para nuestros productos, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.

Pinturas Valmex S.A. de C.V.

Industria del Vestido 2026, Industrial Zapopan Norte

C.P. 45130 Zapopan, Jalisco, México

Teléfonos: (33) 3636 6545 Fax: (33) 3636 6925



www.pinturasvalmex.com